

# ASAHI BOND

水性エポキシ系さび止め塗料

## アサヒボンド防錆プライマー

アサヒボンド防錆プライマーは、環境を配慮した水性の二液型エポキシ系さび止め塗料です。水性塗料にもかかわらず速乾性でありかつ作業性に優れ、重金属フリーの防錆顔料とアルカリ性付与の相乗効果により、鉄筋に対し従来の溶剤型エポキシ系塗料よりも優れたさび止め効果を発揮します。

### ■ 特 長

1. 水性のため取扱いが安全です。
2. 防錆顔料とアルカリ性付与の相乗効果で鉄筋を保護します。
3. 速乾性です。23℃で約1時間後に次工程を行えます。

### ■ 用 途

露出鉄筋部の防錆

## ■ 性 状

項 目		性 状
主成分	主 剤	エポキシ樹脂
	硬化剤	変性ポリアミドアミン、防錆顔料
外 観	主 剤	乳白色液体
	硬化剤	グレー色液体
質量配合比		主剤：硬化剤＝4：5
比 重		1. 2 4
可使時間	(2 3℃)	4 時間
指触乾燥	(2 3℃)	1 時間
塗り重ね	(2 3℃)	1 時間以上

## ■ 使用方法

1. 鉄筋のさびをワイヤブラシとサンドペーパーで除去してください。
2. 材料の安全衛生上の取扱に関しては、容器のラベルまたは **MSDS** を参照してください。
3. 使用前に主剤の容器を振り、硬化剤はへらで十分かくはんしてください。
4. 主剤：硬化剤＝4：5の質量比で十分混合してください。
5. 刷毛で鉄筋を覆うように薄く塗布してください。
6. 乾燥が遅いと思われる場合には、熱風を吹き付けると数分で指触乾燥になります。  
トーチランプを使用する場合には、付近に引火性の材料がないことを必ず確認してください。

## ■ 荷 姿

1.8kgセット（主剤 0.8kg、硬化剤 1kg）



アサヒボンド工業株式会社

〒 173-0031 東京都板橋区大谷口北町 3 - 7

TEL 03-3972-4929 Fax 03-3972-4856